

# COMPLIANT COATINGS SYSTEM READY TO SPRAY PRIMER SURFACER



## SPEEDPRIME R.T.S.

**VOC: 250 g/l, 2.1 lb/gl**

**Meets Air Quality Regulations**

SPEEDPRIME R.T.S. Ready To Spray Primer Surfacers is a single-component, low VOC primer. This premium primer offers excellent high build and adhesion properties. SPEEDPRIME R.T.S. is also corrosion-resistant, and may be wet or dry sanded.



**Product Number:**  
912 GRAY

### ADVANTAGES:

- ▼ Excellent adhesion
- ▼ Fast dry
- ▼ Superior filling properties
- ▼ Sand wet or dry

### SURFACE PREPARATION

Prior to application, the surface must be dry, clean and free from wax, grease, oil, rust, dirt or any other foreign matter. Use 1071 Compliant Surface Cleaner on unpainted surfaces. Sand and featheredge original finish with 220 or 320 wet or dry sandpaper. Use 195 Pre-Treatment Coating over bare metal for optimum adhesion.

### MIXING

Mix thoroughly before use.

### THINNING

READY TO SPRAY. No thinning is necessary.

### APPLICATION

Apply 2 wet coats to the substrate at 40–45 psi for Siphon HVLP Gun or 35–40 psi for Gravity HVLP Gun, with 10 minutes flash-off time between coats. Allow 50–60 minutes dry time before wet or dry sanding.

### EQUIPMENT CLEANING

Clean spray guns and coating application equipment in an enclosed equipment cleaner. Use PCL Compliant Solvent. Follow your local air quality regulations for solvent VOC requirements.

### TECHNICAL DATA

<b>VOC:</b>	250 g/l, 2.1 lb/gl
<b>Finish:</b>	Flat
<b>Solvent:</b>	Xylene, Ketones, Alcohol, Esters, Aromatic Hydrocarbons and Parachlorobenzotrifluoride
<b>Flash Point:</b>	1°F TCC
<b>Dry-to-Touch:</b>	5 minutes
<b>% Solids by Volume:</b>	19
<b>% Solids by Weight:</b>	32
<b>Coverage:</b>	300 sq. ft. per gallon @ 1 mil DFT
<b>Viscosity:</b>	16 seconds in #2 Zahn cup @ 77°F
<b>Recoat Time:</b>	30 minutes
<b>Shelf Life:</b>	1 year from date of manufacture

11/05

### LIMITED WARRANTY

PCL certifies that all PCL products delivered to the customer in new, sealed containers will meet all pertinent quality standards presented in PCL published literature. Since matters of surface preparation, application procedures and other local factors which affect performance are beyond its control, PCL assumes no liability for coating failure other than to supply replacement material for a PCL product shown to be defective. If you have questions, contact your dealer, visit [www.pclautomotive.com](http://www.pclautomotive.com), or call PCL. There is no other warranty, either expressed or implied.



**NOTE:** FOR USE BY PROFESSIONAL, TRAINED PERSONNEL, USING PROPER EQUIPMENT WITH STANDARD SAFETY PROCEDURES. NOT INTENDED FOR SALE TO THE GENERAL PUBLIC. FOR PROFESSIONAL USE ONLY. NOT FOR RESIDENTIAL USE.

REFER TO THE PRODUCT LABEL AND MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR CAUTIONS AND WARNINGS PERTAINING TO THIS PRODUCT.



# COMPLIANT COATINGS SYSTEM READY TO SPRAY PRIMER SURFACER



## SPEEDPRIME R.T.S.

VOC: 250 g/l, 2.1 lb/gl

Cumple con los requisitos de las Regulaciones de Calidad de Aire

SPEEDPRIME R.T.S. Listo-A-Rociar es de un solo-componente y es de bajo VOC. Este Imprimador superior ofrece características excelentes de alta complejidad y adherencia. SPEEDPRIME R.T.S. también es resistente a la corrosión y se puede lijar mojado o seco.



Número del Producto:  
GRIS 912

### VENTAJAS:

- ▼ Adherencia excelente
- ▼ Se seca rápidamente
- ▼ Características de relleno superior
- ▼ Se puede lijar en mojado o seco

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Antes de aplicar, la superficie debe estar seca, limpia y libre de cera, grasa, aceite, oxidación, suciedad y tierra o cualquier otro material extranjero. Use Limpiador Conformista de Superficies 1071 en superficies sin pintura. Lijar y "featheredge" el acabado original con papel de lija mojado o seco de grano 220 o 330. Use el producto 195 Pre-Treatment Coating sobre metal pelado para adhesión óptima.

### MEZCLAR

Mezcle completamente antes de usar.

### REDUCCIÓN

LISTO PARA ROCIAR. No requiere reducción.

### APLICACIÓN

Aplique 2 capas mojadas a la superficie en el ajuste 40–45 PSI usando la pistola de sifón HVLP o el ajuste 35–40 PSI para la pistola de gravedad, permita que la mano se vuelva resbalosa por aproximadamente 5 minutos antes de aplicar la siguiente mano húmeda completa. Permita 50–60 minutos de sequedad antes de lijar de seco o mojado.

### LIMPIEZA

Limpie las pistolas para rociar y el equipo o herramienta de aplicación de pintar en un sistema de limpieza cerrado. Use PCL Solvente Conformista. Siga las regulaciones locales de Calidad de Aire para los requisitos de VOC de solvente.

### DATOS TÉCNICOS

VOC:	250 g/l, 2.1 lb/gl
Acabado:	Mate
Solvente:	Xylene, Ketones, Alcohol, Esters, Aromatic Hydrocarbons y Parachlorobenzotrifluoride
Punto de Iniciación:	1°F TCC
Secado al Toque:	5 minutos
% de Sólidos por Volumen:	19
% de Sólidos por Peso:	32
Cobertura (Teórica):	300 pies cuadrados por galón @ 1 mil DFT
Viscosidad:	16 segundos en la Taza de Zahn #2
Tiempo de Repintar:	30 minutos
Tiempo de Durabilidad:	1 año a partir de la fecha de fabricación

11/05

### GARANTÍA LIMITADA

PCL certifica que todos los productos de PCL serán entregados al consumidor en nuevos y sellados envases que satisfacen todos los estándares de calidad como es en la información publicada por PCL. Entonces los asuntos de preparación de superficie, procedimiento de aplicación y otros factores que afectan la función están fuera de su control. PCL no asume responsabilidad por el fracaso de la pintura aparte de proveer material de reemplazo por un producto de PCL que se ha demostrado ser defectivo. Si tiene preguntas, contacte a su distribuidor, visite [www.pclautomotive.com](http://www.pclautomotive.com), o llame a PCL. No hay otra garantía, sea expresada o sobreentendida.



**NOTE:** PARA USO PROFESIONAL. PERSONAL ENTRENADO. USANDO EQUIPO ADECUADO CON PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD. NO ES LA INTENCIÓN DE VENDERSE AL PÚBLICO EN GENERAL. PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. NO ES PARA USO RESIDENCIAL. REFERIRSE A LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL (MSDS) PARA PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS RELACIONADOS CON ESTE PRODUCTO.

